

Forstketten

Ø	Form	Güte	Zugkraft max.	Bruchkraft min.
8 mm	Rund	8	40 kN	80 kN
8 mm	vierkant	8	45 kN	90 kN
10 mm	Rund	8	63 kN	126 kN
10 mm	vierkant	8	63 kN	126 kN
8 mm	Rund	10	50 kN	100 kN
8 mm	vierkant	10	60 kN	120 kN
10 mm	Rund	10	80 kN	160 kN
10 mm	vierkant	10	85 kN	170 kN